

RELAX

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylique			
Finition	Deperlant & anti-taches			
Armure	Armure toile			ISO 7211-1
Poids	208		g/m ²	ISO 3801
Laize	150		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60		ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	93	74	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	48.2	42	%	ISO 13934-1
Pilling	4/5		Class / 5	ISO 12945-2
Schmerber	115		mm	ISO 811
Spray test	4/5		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	3		Class / 8	ISO 14419
Glissement de couture (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Resistance Couture	42.1	41.2	daN	ISO 13935-2
Stabilité au lavage 30°C	±1	±1	%	ISO 5077

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - extérieur - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - intérieure	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 40 deg. C	5		Class / 5	ISO 105 C06

RÉSISTANCE FEU

California Technical Bulletin 117-203	Section 1
NFPA 260	Classe I
NF EN 1021-1	Pas d'inflammation

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	coussins, parasol		

ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Testé substances nocives
www.oeko-tex.com/standard100

